221800110834

检 验 报 告

№： J2025-02-W029383

样 品 名 称 ：外墙腻子

规 格 型 号 ：P

检 验 类 别 ：委托型式检验

标称生产单位：湖南安塔新材料有限公司

委 托 单 位 ：湖南安塔新材料有限公司

湖南省产商品质量检验研究院

检验检测专用章

注 意 事 项

1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效；

2、未经本院批准不得部分复制报告，本院仅对重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章的复制报告负责；

3、报告无编制、审核、批准人签章无效，无骑缝章无效；

4、报告涂改无效；

5、一般情况，委托检验仅对来样负责；

6、委托方对检验报告若有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向受托方提出书面申请，逾期不予受理；

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传；

8、报告无 CMA 标识时，仅作为科研、教学或内部质量控制等之用；

9、委托方对样品及其相关信息的真实性负责，并承担相应责任。

报告编号中-01-代表本部出具报告，-02-代表北院出具报告，-03-代表南院出具报告，-05-代表东院出具报告

本部地址：长沙市雨花区新建西路 189 号　　邮编：410007

北院地址：长沙市经济技术开发区漓湘东路 198 号　　邮编：410100

南院地址：长沙市雨花区时代阳光大道 238 号 B 座　　邮编：410117

东院地址：长沙市雨花区体院北路 510 号　　邮编：410014

报告查询：0731- 89775228（本部）、0731-89776337（北院）、0731-89775209（南院）、0731-89775289（东院）

业务电话：0731- 89775227（本部）、0731-89776336（北院）、0731-89775286（南院）、0731-89775287（东院）

质量投诉受理：0731-89775220

湖南省产商品质量检验研究院

检验报告

№：J2025-02-W029383　　共3页 第1页

样品名称	外墙腻子	规格型号	P
委托单位	湖南安塔新材料有限公司	商标	/
委托单位地址	长沙县黄花镇崩坎村先岭组66号	检验类别	委托型式检验
标称生产单位	湖南安塔新材料有限公司	样品等级	合格品
标称生产单位地址	长沙县黄花镇崩坎村先岭组66号	到样日期	2025/11/17
抽样地点	/	送样人	周英
经销单位	/	样品数量	6KG
经销单位地址	/	抽样基数	/
检验日期	2025/12/15 至 2026/1/9	生产日期	2025.11
		批号	/
样品状态	塑料袋装		
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检验项目	耐水性（96h）、粘结强度、容器中状态等15项		
检验结论	该样品经检验，符合标准要求。合格。 签发日期：2026/1/23		
备注	/		

样品及相关信息均由委托方提供，我院仅对收到样品的检验/检测结果负责，不对样品及相关信息的真实性负责。

湖南省产商品质量检验研究院 检验检测专用章

编制：杨立华　　审核：金新辉　　批准：

湖南省产商品质量检验研究院

外墙腻子 检验报告

№：J2025-02-W029383

序号	检验项目		单位	标准及明示要求	检验结果	单项判定	检验方法
1	干燥时间（表干）		h	≤5	2.2	合格	GB/T 1728-2020
2	耐水性（96h）		/	无异常	3块试样均符合	合格	GB/T 1733-1993 JG/T 157-2009
3	粘结强度	标准状态	MPa	≥0.60	0.85	合格	JG/T 24-2000 JG/T 157-2009
		冻融循环（5次）	MPa	≥0.40	0.55	合格	
4	耐碱性（48h）		/	无异常	3块试样均符合	合格	GB/T 9265-2009 JG/T 157-2009
5	动态抗开裂性	基层裂缝	mm	≥0.04，<0.08	0.06	合格	JG/T 157-2009
6	容器中状态		/	无结块、均匀	符合	合格	JG/T 157-2009
7	施工性		/	刮涂无障碍	符合	合格	JG/T 157-2009
8	打磨性		/	手工可打磨	符合	合格	JG/T 157-2009
9	初期干燥抗裂性（6h）	单道施工厚度≤1.5mm	/	1mm无裂纹	2块试样均符合	合格	JG/T 24-2000
10	吸水量		g/10min	≤2.0	1.8	合格	JG/T 157-2009
11	VOC含量		g/kg	≤10	未检出(<1)	合格	GB/T 23986-2009
12	甲醛含量		mg/kg	≤50	未检出(<5)	合格	GB/T 23993-2009
13	总铅（Pb）含量		mg/kg	≤90	未检出(<4.5)	合格	GB/T 30647-2014
14	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]		mg/kg	≤100	未检出(<5)	合格	GB/T 23990-2009B法

湖南省产商品质量检验研究院

外墙腻子 检验报告

№：J2025-02-W029383

序号	检验项目		单位	标准及明示要求	检验结果	单项判定	检验方法
15	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	mg/kg	≤75	未检出(<0.5)	合格	GB/T 23991-2009
		铬（Cr）含量	mg/kg	≤60	未检出(<0.1)	合格	
		汞（Hg）含量	mg/kg	≤60	未检出(<0.02)	合格	

（以下空白）