检 测 报 告

报告编号：	TRJS20260602583A
产品名称：	超柔防水岩板胶
规格型号：	C2TES1
委托单位：	湖南安塔新材料有限公司
检测机构：	西安拓然检测技术有限公司
检验类别：	委托检验

西安拓然检测技术有限公司 报告专用章

拓然TURAN 西安拓然检测技术有限公司

地址：陕西省西安市高新区西部大道170号丰泽科技园1号楼1-103室
网址：http://www.tuoranjiance.com
邮箱：xatrjiance@yeah.net
电话：4008098608

委托单位	湖南安塔新材料有限公司		
委托单位地址	湖南省长沙县黄花镇崩坎村先岭组66号		
制造商	/		
制造商地址	/		
产品名称	超柔防水岩板胶	规格型号	C2TES1
检验类别	委托检验	商　　标	/
样品数量	6kg	样品状态	样品完好
收样日期	2026年06月02日	检验日期	2026年6月02日-2026年07月09日
检验环境	温度15-25℃，湿度50-60%RH		
检验依据	JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》 JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》 I 型 GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》		
检验项目	见下一页		
备　　注	/		

主检:		西安拓然检测技术有限公司 报告专用章
签名: 付爽	日期：2026年07月09日	
审核:		
签名: 王小玲	日期：2026年07月09日	
批准:		
签名: 林有美	日期：2026年07月09日	

序号	检验项目	技术标准	检验结果	判定
1	外观	均匀无分层、无结块	液料：均匀无分层；粉料：均匀无结块	合格
2	固体含量	≥70%	72.3%	合格
3	标准状态拉伸强度	≥1.2 MPa	1.45 MPa	合格
4	标准状态断裂伸长率	≥80%	88%	合格
5	不透水性	0.3 MPa 水压，30 min 涂膜无渗漏	0.3 MPa 水压，30 min 无渗漏	合格
6	低温柔性	Φ10 mm 圆棒，无裂纹	Φ10 mm 圆棒，无裂纹	合格
7	潮湿基层粘结强度	≥0.7 MPa	0.82 MPa	合格
8	碱处理后拉伸强度保持率	≥80%	85%	合格
9	70℃热处理后拉伸强度保持率	≥80%	83%	合格
10	自愈性	规定水压下，0.3 mm 裂缝可自动闭合不渗漏	0.3 MPa 水压，0.3 mm 裂缝自动闭合，无渗漏	合格
11	吸水率	≤4%	3.2%	合格
12	表干 / 实干时间	表干≤2 h，实干≤24 h	表干：1.5 h；实干：20 h	合格
13	可操作时间	≥60 min	75 min	合格
14	标准条件拉伸粘结强度	≥1.0 MPa	1.15 MPa	合格
15	浸水后拉伸粘结强度	≥1.0 MPa	1.10 MPa	合格
16	热老化后拉伸粘结强度	≥1.0 MPa	1.08 MPa	合格
17	冻融循环后拉伸粘结强度	≥1.0 MPa	1.05 MPa	合格
18	晾置 30 min 拉伸粘结强度（E 指标）	≥0.5 MPa	0.62 MPa	合格
19	滑移值（T 抗滑移）	≤0.5 mm	0.3 mm	合格
20	横向变形（S1 柔性）	2.5－5 mm	3.8 mm	合格
21	VOC 含量	≤10 g/L	未检出（＜1 g/L）	合格
22	甲醛含量	≤50 mg/kg	未检出（＜5 mg/kg）	合格

序号	检验项目	技术标准	检验结果	判定
23	总铅（Pb）含量	≤90 mg/kg	未检出（＜4.5 mg/kg）	合格
24	可溶性镉（Cd）含量	≤75 mg/kg	未检出（＜0.5 mg/kg）	合格
25	可溶性铬（Cr）含量	≤60 mg/kg	未检出（＜0.1 mg/kg）	合格
26	可溶性汞（Hg）含量	≤60 mg/kg	未检出（＜0.02 mg/kg）	合格
27	苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））	≤100 mg/kg	未检出（＜5 mg/kg）	合格
28	抗渗压力7d Ⅰ 型	≥0.8MPa	0.9MPa	合格
29	抗渗压力28d Ⅰ 型	≥1.5MPa	1.8MPa	合格

（本页内，以下空白）

拓然TURAN

样品图片



声 明

Statements

1. 报告无“检验专用章”或试验单位公章无效。
The report is invalid without the "special seal for inspection and testing" or the official seal of the test unit.

2. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
The copy of the report is invalid. If the copy shall be approved by the center and stamped with official seal.

3. 检验结果仅对所受试样品有效。
The test results are valid only for the samples tested.

4. 对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
If there is any objection to the test report, it shall be submitted to the test unit within 15 days from the date of receiving the report, and the overdue objection will not be accepted. The entrusting party needs to upload 10 working days before the inquiry.

5. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
For the samples submitted for inspection, the sample information client claims that the Company is not responsible for their authenticity.

6. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。
If the client fails to retrieve the sample within one month from the date of receiving the test report, it shall be deemed to allow the test unit to handle it by itself.

7. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
This report is not used as auxiliary or supporting materials for judicial cases

8. 出于为客户保密的协定，需出具委托方许可方可查询报告详情。
For the purpose of customer confidentiality agreement, the report shall be detailed with the permission of the client.

9. 扫描报告首页二维码，即可查询报告真伪，如有疑问，请联系邮箱：xatrjiance@yeah.net
Scan the QR code on the first page of the report to verify its authenticity. If you have any questions, please contact us at xatrjiance@yeah.net

拓然TURAN